



NOVAMIDE PA66 FR FV

Compound de PA66 renforcé fibre de verre, ignifugé

	FR FV25	FR FV25 PH
Résistance au choc Izod entaillé +23 °C - DRY - J/m	≥ 60	≥ 60
% fibre de verre	24 ÷ 26	24 ÷ 26
Classement UL94 vertical - épaisseur 1.6 mm	V0	V0
GWFI - épaisseur 2 mm - °C	960	960
Module de flexion - DRY - MPa	7000 ÷ 8000	7000 ÷ 8000
Indice de résistance au cheminement - solution A, CTI - PLC	-	1
Description	Additifs ignifugés avec halogènes.	Additifs ignifugés à base de phosphore rouge. Disponible seulement en couleur naturel (rouge brique) et noir
 Carte jaune	-	FR Y FV25 PH

NOTES

**Nous pouvons concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.
Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.**